



BASIC технические данные

Материал

- Стеновые элементы, двери Изготовленные вакуумным способом сэндвичные элементы из армированного стекловолокном полиэфира (GRP) с прослойкой из полиуретановой жёсткой пены
- Крыша Армированный стекловолокном полиэфир (GRP) с прослойкой из полиуретановой (PU) пены
- Пол Пол типа сэндвич 25мм или по запросу GRP напольная плита 5мм

Огнестойкость

Класс стройматериалов B2, соответствует DIN 4102-1 «нормально воспламеняющийся», (самозатухающий согласно испытания горелкой Бунзена)
Опция: класс строй материалов B1 соответствует DIN 4102-1 «трудновоспламеняющийся»
 Дальнейшие классификации по жаростойкости, например UL94, возможны по запросу.

Коэффициент теплопередачи

$k = 1,4-1,5 \text{ Вт/ м}^2 \text{ К}$
 Точное определение вашего расхода энергии с помощью INTERTEC-S или по запросу

Термостойкость

-60°C...+100°C, более высокая термостойкость по запросу

Поверхностное сопротивление

10^{12} Ом
Опция: GO антистатическое для предотвращения электростатического заряда, согласно DIN EN IEC 60079-0

Стойкость к УФ-излучению

очень хорошая (при применении распылителя гелькоут UP/ISO); даже после длительного УФ облучения наблюдается лишь незначительное меление

Электромагнитное экранирование

Возможно в качестве опции

Цвет

Серый гравий RAL 7032
Опция: возможны другие цветовые оттенки

Степень защиты

IP 65 - NEMA 4х у одностворчатых дверей
 IP 54 - NEMA 3 у двустворчатых дверей

Заклёпки

Материал № 1.4571

Шарниры

Материал № 1.4571, размещены внутри

Запирание

Запирание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и противовзломной поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром согласно DIN 18252 (запирается на ключ)
Опция: возможны другие виды запирания дверей